

Unifit 037

2018 m.



with **ECOSE** TECHNOLOGY

PRITAIKYMAS



APRAŠYMAS

Mineralinė vata rulonuose pagaminta pagal Ecoose® Technologiją. Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių.

Mineralinė vata skirta šilumos, garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose.

Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose – pvz. BREEAM ir LEED

Ypač tinkama į konstrukcijas kai atstumai tarp gegnių ar statramsčių yra skirtingi.

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Šiluminės savybės

Šilumos laidumo koeficientas: 0.037 W/mK

Reakcija į ugnį

Klasifikacija: A1

Laidumas garams

Garų pralaidumas, μ [MU] 1

PRIVALUMAI

- ✓ Patogesniai atplovimui – ant vatos kas 10cm spec. Pažymėta punktyrinė linija
- ✓ Standi, lengva, netrupa kraštai
- ✓ Labai gerai išlaiko formą, lengvai pjaustoma
- ✓ Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė

SPECIFIKACIJA

| storis [mm] | plotis [mm] | ilgis [mm] | Šiluminė varža, R [m ² K/W] |
|-------------|-------------|------------|--|
| 100 | 1200 | 7400 | 2,70 |
| 200 | 1200 | 3700 | 5,40 |

Visi matmenys yra nominalūs

SERTIFIKATAI



challenge.
create.
care.

Unifit 037

2018 m.

PAPILDOMA INFORMACIJA

| Techninės specifikacijos | Simbolis | Vertė | Standartas |
|--|-------------|---|--------------------|
| Šilumos laidumo koeficientas | λ_D | 0.037 W/mK | EN 12667, EN 12939 |
| Reakciją į ugnį | | A1 | EN 13501-1 |
| Storio paklaidos klasė (leistini nuokrypiai) | | T2 (-5% arba -5mm; +15% arba +15mm) | EN 823 |
| Tempimo stiprumo jėga | | Daugiau nei du kartus didesnė už masę | |
| Savitoji orinė varža | AFr | 5 kPa s/m ² (priklausomai nuo storio) | EN 1609 |
| Vandens garų perdavimas | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| CE ženklavimas | | MW-EN-13162-T2-AFr5 | EN 13162 |
| Eksploatacinių savybių deklaracija | G4222JPCPR | | |

Ilgaamžiškumas

Bėgant laikui esminiai produkto parametrai nekinta.

Pritaikymo sritis

Unifit 037 mineralinė vata supakuota į rulonus, skirta naudoti – šlaitiniuose stoguose, perdangose, karkasinėse konstrukcijose. Ypač tinka situacijose kai atstumai konstrukcijoje skirtingi. Montuojama tiek vertikalia tiek horizontalia kryptimi, spraudžiant į konstrukciją būtina įvarža – 2-3% (vatos turi būti apie 1 cm plačiau nei atstumas konstrukcijoje)

Kokybė

Knauf Insulation izoliacinių medžiagų gamykla taiko kompleksinę kokybės valdymo sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

Pakuotė

Produktas yra suspaustas ir supakuotas į rulonus. Pakuotė pagaminta iš PE apsauginės plėvelės, ji pažymėta gamintojo logotipu bei produkto etiketėje, ant kurios nurodytos produkto techninės savybės bei panaudojimo rekomendacijos.



Knauf Insulation mineralinės vatos gaminiai, pagal ECOSE Technologiją®, gaminami su plaušo rišikliu nenaudojant formaldehido. Naujos kartos riškis yra maždaug 70% mažiau energijos reikalaujantis nei tradicinės rišamosios medžiagos ir yra pagamintas iš greitai atsinaujinančių biologinių medžiagų, o ne naftos chemikalų. Ši technologija buvo sukurta Knauf Insulation stiklo ir akmens mineralinės vatos produktams, didinant jų aplinkosaugos duomenis, nepažeidžiant šilumos, garso izoliacijos bei atsparumo ugniai savybių. Izoliaciniai produktai, pagaminti pagal ECOSE Technology®, neturi dažiklių ar dirbtinių spalvų.



Eurofins Gold sertifikatas nurodo, kad visi ECOSE® gaminiai atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Knauf Insulation, Lietuva

Švitrigailos g. 11B
LT-03228 Vilnius

Pardavimų skyrius: +37052132222

Techniniai klausimai +37069963296

Visos teisės saugomos, įskaitant fotomechaninę reprodukciją ir saugojimą elektroninėse laikmenose. Sudarant ir apdorojant šiame dokumente esančią informaciją, tekstas ir iliustracijos, buvo paruoštos pagal turimą įmonės informaciją. Tačiau klaidų negalima visiškai atmesti. Leidėjas negali priimti teisinės atsakomybės ar atsakomybės už klaidingą informaciją ir jos pasekmes. Leidėjas bus dėkingas už pasiūlymus ir išsamią informaciją apie galimas klaidas.